

Popis produktu:

Bona Parquet Décor je systém mořidel (Stains), který nabízí možnost změny vzhledu (k barevnému tónování) porézních, světlých dřevěných podlah, vybroušených až na holé dřevo. Bona Parquet Décor je dodáván ve škále 8 barevných odstínů včetně Neutrálního a lze ho použít buď v systému vodních laků Bona (Traffic, Flow, Mega nebo Prime Intense), případně v systému olejů Bona (Carl's 90, 45). Všechny odstíny jsou mezi sebou vzájemně mísitelné a lze je taky "ředit" odstínem Neutral, k redukci intenzity zbarvení, a tudíž i přizpůsobit vzhled podlahy zákazníkem požadovanému vzhledu.

Vlastnosti:

- Obsah méně než 10% rozpouštědel
- K dispozici ve škále 8 barevných odstínů včetně Neutrálního
- Lze použít v systému vodních laků Bona nebo olejů Bona
- Jednoduché zpracování – nízké riziko vzniku šmouh
- Prakticky žádné "krvácení" ze spár
- Výborná kryvost

TECHNICKÁ DATA

Sušina – obsah:	cca 90%
Doba schnutí:	Při přelakování – minimum 48 hodin při 20°C/60% R.H před aplikací laku. Ošetření pomocí Carl's Oil – Olej lze přímo přibarvit
Nářadí k aplikaci:	Leštící stroj, nerezová nebo pryžová stěrka (odolná rozpouštědlům)
Vydatnost:	40m ² / litr
Bezpečnost:	Neklasifikováno
Čištění nářadí:	Technickým benzinem, bezprostředně po aplikaci. Zaschlý Decór – acetone.
Hořlavost:	Ano (viz bezpečnostní list)
Kód odpadu:	08 01 11
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Teplota vznícení:	56°C
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby, v původním, neotevřeném obalu
Skladování/přeprava:	Při teplotě od + 5°C do + 25°C
Dodávané balení:	6 x 1 litr (72 krabic na paletě)

**Odstíny**

Neutral / Neutrální



White / Bílý



Acacia / Akát



Teak / Teak



Mahogany / Mahagon



Paduk / Paduk



Wenge/Panga-Panga



Ebony / Eben

ZPRACOVÁNÍ**Příprava povrchu**

- Konečná barevná úprava dřeva závisí na dřevu původním – jeho zbarvení, struktuře atd. A kvalitě / stupni broušení.
- Před zahájením prací by se měl konečnému zákazníkovi předložit připravený vzorek aktuálního dřeva s požadovanou povrchovou úpravou.
- Absorpce mořidla je závislá na procesu broušení. Rozdíly budou zvláště

- patrné mezi pásovou a okrajovou bruskou. Proto vždy k finálnímu broušení celé plochy podlahy používejte mřížku P 120 k odstranění rozdílů mezi broušením pásovou a okrajovou bruskou.
- Décor v plechovce musíme vždy před jeho upotřebením dobře promíchat. Pokud bude nový odstín připravován smícháním dvou odstínů, případně “ředěn” pomocí odstínu Neutral, zvláště pak na velkých plochách, bude-li třeba zpracovat více než jedno balení produktu, doporučujeme před započítím aplikace smíchat **všechny** požadované materiály v jedné nádobě. Vyhneme se tak vzniku rozdílů v probarvení ploch.
- Bona nedoporučuje použití Bona Parquet Décor White (Bílý) na bílý dub, a to z důvodu možnosti vzniku nepřiměřených barevných variací.

Aplikace a návod k použití

1. Povrch, který má být ošetřen, musí být důkladně vybroušen, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku i jiných nečistot. Pro konečné broušení povrchu dřevěné podlahy před aplikací mořidla je vhodné použít pásovou brusku s brusivem. P 100 a následným broušením mřížkou P 120 na brusce talířové. **Důležité: Abychom se vyhnuli možnému riziku “krvácení spár” při moření, doporučujeme tmelit přípravkem Mix & Fill.**
2. Décor před aplikací dobře promíchejte.
3. Décor aplikujte pomocí nerezové špachtle nebo aplikátoru z tvrdé, rozpouštědlům vzdorné pryže (obzvláště před povrchovou úpravou olejováním). Na celou plochu podlahy naneste Décor v jedné, rovnoměrné a slabé vrstvě. Větší plochy doporučujeme rozdělit na několik menších. Décor na okrajích a v rozích aplikujte lakovacím štětcem.

Na podlahy s množstvím velkých spár (např. staré palubky ze smrku, či borovice) aplikujeme Décor tak, že použijeme talířovou brusku: na podlahu položíme Bona Oil cloth (podlahový bavlněný hadr), který rohy přeložíme přes červený pad s vyjmutým středem, do něhož nalijeme 0,1 litru Bona Parquet Décor. Décor nanášíme rozlešťováním postupně rovnoměrně na plochu cca 10m² a přidáváme podle potřeby postupně tak, až je na celé ploše podlahy rovnoměrná vrstva. Při aplikaci Bona Parquet Décor White (Bílý) je důležité, aby bylo dodrženo doporučené aplikační množství. Z toho důvodu by se mělo k aplikaci použít špachtle nebo pryžové stěrky.

4. Pokud má být podlaha ošetřena olejem, postupujte podle **bodu 9**, zde uvedeného. Pokud má být podlaha lakována, postupujte podle **bodu 5**.
5. **Během 15 minut** po aplikaci se podlaha přešetří novým čistým červeným padem Bona Abrasive s následným odstraněním **veškerého** přebytku Décor pomocí Bona Oil cloth (hadru) uchyceného kolem čistícího padu pod strojem.
6. Décor necháme **nejméně 48 hodin** schnout. Během této doby se nesmí po podlaze chodit.
7. Následuje leštění talířovou bruskou (100-200ot/min.) s červeným padem Bona Abrasives.
8. Aplikujte jednu vrstvu Bona Prime Intense s následným mezibroušením pomocí systému Bona Scrad P 150 a dvěma vrstvami laku Bona Traffic v souladu s návodem na příbalovém letáku.
9. **Použití olejů Carl's 45 nebo Carl's 90**

10. Přidejte 20% Bona Parquet Décor, v předpokládaném množství, jenž má být použito na danou plochu podlahy, buď do Carl's 90 nebo do 45 a aplikujte na podlahu tak, jak je uvedeno na jejich příbalovém letáku, „mokrý do mokrého“. Abychom se vyhnuli vymývání pigmentu z podlahy během leštění, použijeme červený pad Bona Abrasive namísto padu hnědého.

Upozornění: Bona Parquet Décor obsahuje vysychavé oleje. Riziko samovznícení. Použité textilie, jako jsou hadry a podobné materiály uložte do nádob s vodou nebo uzavřených kovových kontejnerů na volném prostranství.

Důležité: Bona Parquet Décor je určen k systémovému použití. Chyba při provedení kteréhokoliv z kroků, uvedených v pokynech pro zpracování, může mít negativní vliv jak na vzhled, tak i na její užité vlastnosti / adhezi zvoleného systému povrchové úpravy.

Výrobce: BonaKemi AB, Murmanskagatan 130, 200 21 Malmö, Sweden
Tel.: +46-40-385500, fax: +46-40-182505

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, telefon SK: 00421/ 265 457 161