



TECHNICKÝ LIST

BONA NATURALE 2-COMP.

BONA NATURALE 2-COMP.

Bona Naturale je dvousložková nátěrová hmota budoucí generace od firmy Bona, určená pro ochranu povrchu dřevěných podlah v interiéru. Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti dřevního oleje, tvrdého vosku, olejů a vodních laků s unikátním vzhledem a pocitem přírodního dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ

Bona Naturale 2-Comp. (dvousložkový) je produkt pro ošetření povrchu dřevěných podlah v komerčních prostorách, které jsou vystaveny zvláště silnému opotřebení. Unikátní složení Bona Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva. Bona Naturale poskytuje všechny výhody odolného systému na vodní bázi, šetrnému k životnímu prostředí. Bona Naturale 2-Comp. by měl být základován (kombinován) s Bona Naturale Base. Bona Naturale 2-Comp. je produkt na vodní bázi a obsahuje méně než 10% rozpouštědel. Je z části vyroben z obnovitelných surovin.

Důležité vlastnosti:

- Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva.
- Velmi vysoká odolnost proti opotřebení a stopám po podrážkách bot.
- Stejněměrné zabarvení.
- Umožňuje lokální opravy.
- Prevence bočního slepení hran.
- Kompletní systém s Bona Naturale Base.
- Snadná aplikace – příjemné zpracování.
- Dobrá odolnost vůči chemikáliím, používaným v domácnosti.
- Výborné protikluzné vlastnosti.
- Částečně vyroben z obnovitelných surovin.

Upozornění: Bona Naturale (jak Base, tak i 2-Comp.) není vhodný pro povrchovou úpravu chemicky upravených dřevěných podlah (např. čpavkovaných) a pařených prvků různých dřevin.

TECHNICKÁ DATA

Typ: 2-složkový na vodní bázi.

Směšovací poměr: Produkt je 2-složkový.

1 díl obj. tužidla Naturale Hardener : 10 dílům obj. Naturale 2-Comp.

Ředění: Neředit.

Doba schnutí: 3-4 h. při 20°C / 60% R.H.

Nářadí k aplikaci: Váleček Bona Naturale roller nebo váleček Bona roller.

Spotřeba: 8 ÷ 10 m² / litr (130-100 g/m²) na vrstvu.

Klasifikace: Bona Naturale 2-Comp.: Nepodléhá povinnosti označování. Bona Naturale Hardener (tužidlo): Klasifikován - viz bezpečnostní list (Xi Dráždivý).

Trvanlivost: 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu.

Skladování/přeprava: Při teplotách od +5°C do +25°C.

Dodávané balení: 3 x 4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v krabici (36 ks na paletu) + 3 x 0,5 litru tužidla v PE láhvi.

Likvidace odpadů: Zbytky produktu a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb. (Zákon o obalech).

EWC (kód likvidace): NH: 080112. Tužidlo: 080111 – Sběrna nebezpečného odpadu.

Osvědčení: Bona CR, spol. s r. o. má smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F0520134.

Limitní hodnoty VOC EU pro Naturale 2-Comp. s tužidlem (kat.IIA/j): Bona Naturale 2-Comp. obsahuje max. 80g/l těkavých organických látek (VOC).

ZPRACOVÁNÍ

Bona Naturale 2-Comp. je modifikace Naturale pro extrémní odolnost proti opotřebení, vyvinut pro použití v komerčních prostorách. Musí být základován (kombinován) s Naturale Base.

Systém Bona Naturale je vhodný pro povrchovou úpravu většiny dřevěných podlah včetně podlah s rizikem slepení bočních hran, jako jsou např. palubky z měkkého dřeva a parkety na podlahové topení.

Pro aplikaci je třeba:

Váleček Bona Naturale art. no. AT 31001100 pro nejlepší výsledky. Lakovací kartáč, váleček k lakování rohů či aplikátor / pad pro rohy. Bona Scrad systém nebo mřížka P 120 ÷ 150.

Příprava:

Povrch, jenž má být ošetřen, musí být dobře vybroušen, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku i jiných nečistot. Pro konečné broušení povrchu před jeho ošetřením by se měl použít Bona Scrad systém, brusný kotouč / mřížka P 120 ÷ 150. Nejlepších výsledků se při finálním broušení dosáhne použitím talířové brusky.

Pro Bona Naturale 2 - Comp. přidejte k produktu v kanystru 10% tužidla Naturale Hardener a tuto směs dobře protřepejte po dobu min. 1 minuty. Takto natužený produkt spotřebujte do 5 hodin.

1x Bona Naturale Base + 2 - 3 vrstvy Bona Naturale 2 - Comp.
Nanášejte rovnoměrně s použitím válečku, přitom se vyhýbejte jeho místnímu hromadění k zamezení různobarevnosti dřevěné podlahy.

Zajistěte, aby "mokrá okraj" byl napojen během aplikace, se zamezením "tvorby přesahů" (zpracovávejte plochu 3-5 m² v jednom sledu). Povstala vlákna dřeva se odstraňují po první aplikaci lehkým mezibroušením talířovou bruskou, mřížkou P 120 ÷ 150 nebo systémem Bona Scrad (wing P 150).

Spotřeba při aplikaci:

První vrstva: 7 - 9 m² / litr (150 ÷ 110 g / m²)
Další vrstvy: 8 - 10 m² / litr (130 ÷ 100 g / m²)

Doba schnutí:

První vrstva: 1,5 h při 20°C / 60 % R.H.
Další vrstvy: 2,5 ÷ 3 h při 20°C / 60 % R.H.

Důležité:

Teplota podlahy nebo Bona Naturale nesmí klesnout pod + 13°C během jeho aplikace a schnutí.

Po zhruba 8 hodinách od konečné aplikace lze podlahu zatížit lehkým provozem. Ošetření pomocí Bona Naturale bude zcela vytvrzeno po cca 1 týdnů. Podlaha se udržuje pomocí navlhčeného mopu a přípravku Bona Parkett Cleaner nebo Bona Čistícího prostředku na dřevěné podlahy (rozprašovač). Po 1 týdnů lze pokládat koberce / předložky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelné čištění: používejte suché metody - např. vysávání a suchým čištěním s použitím suchého Bona Mopu.
- Příležitostné čištění k odstranění obtížně odstranitelných nečistot: použijte Bona Parquet Cleaner nebo Bona Čistící prostředek na dřevěné podlahy.
- Místní opravy poškození a škrábanců: pečlivě vyčistěte plochu. Přebruste poškozenou plochu po odstranění nečistot a vyrovnání ostrých okrajů, aplikujte jednu vrstvu Bona Naturale (Base nebo 1-Comp.) na předtím přebroušenou plochu (pouze poškozenou), přebruste, vymezte lepící páskou parkety nebo dřevěnou dlažbu, aplikujte druhou vrstvu Bona Naturale (1-Comp. nebo 2-Comp.) na celou plochu ohraničenou páskou a poté ihned pásku odstraňte.

- Sešlapané povrchy se renovují aplikací nové ochranné vrstvy Bona Naturale (1-Comp. nebo 2-Comp.).

Podrobnější informace najdete v našem Bezpečnostním listu nebo navštivte naše webové stránky www.bona.cz.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ (S-VĚTY):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodňován jako nebezpečný odpad.

Riziková opatření:

Riziko ohrožení zdraví:

Naturale 2-Comp. Hardener (tužidlo)

Výstražné symboly nebezpečnosti: Xi
Obsahuje hydrofilní polyalifatický izokyanát 50-75%.



dráždivý

R-věty:

- R 43 Může vyvolat senzibilaci při styku s kůží.

Vydáním těchto pokynů pozbývají platnosti všechny předchozí informace k těmto produktům (stav k 1. 5. 2008).

Datum vystavení technického listu: 1. 5. 2008

Výrobce:

BonaKemi AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
SWEDEN

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech.

Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží.

Prodejce: