



TECHNICKÝ LIST

BONA NATURALE
BASE**BONA NATURALE BASE**

Bona Naturale Base je nátěrová hmota budoucí generace ochrany dřevěných podlah v interiéru od společnosti Bona. Spojuje v sobě ty nejlepší vlastnosti dřevního oleje, tvrdého vosku a vodních laků s jedinečným přírodním vzhledem a pocitem přírodního dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ

Bona Naturale Base je určen jako základ pod Bona Naturale 2-Comp., ale lze ho použít i jako základ pod Bona Naturale 1-Comp. Bona Naturale Base snižuje riziko bočního slepení hran a překrývání barev. Unikátní složení Bona Naturale Base vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva.

Bona Naturale Base je produkt na vodní bázi a obsahuje méně než 10% rozpouštědel. Je z části vyroben z obnovitelných surovin a poskytuje všechny výhody odolného systému na vodní bázi. Je šetrný k životnímu prostředí.

Důležité vlastnosti:

- Systém Naturale vytváří přirozený vzhled a pocit přírodního dřeva
- Stejněměrné zabarvení dřeva
- Umožňuje lokální opravy
- Prevence bočního slepení hran
- Určen jako základ pod Bona Naturale 2-Comp.
- Částečně vyroben z obnovitelných surovin

Upozornění: Bona Naturale Base není vhodný pro povrchovou úpravu chemicky upravených dřevěných podlah (např. čpavkovaných) a pařených prvků různých dřevin.

TECHNICKÁ DATA

Typ: 1-složkový na vodní bázi.

Směšovací poměr: Produkt je 1-složkový.

Ředění: Neředit.

Doba schnutí: 1,5 h. při 20°C / 60% R.H.

Nářadí k aplikaci: Váleček Bona Naturale roller nebo váleček Bona roller.

Spotřeba: 7 ÷ 9 m² / litr (150-120 g/m²) na vrstvu.

Klasifikace: Nepodléhá povinnosti označování.

Trvanlivost: 1 rok od data výroby v neotevřeném originálním obalu.

Skladování/přeprava: Při teplotách od +5°C do +25°C.

Dodávané balení: 3 x 4,5 litru. Plastové (PE) kanystry v krabici (44 ks na paletu).

Likvidace odpadů: Zbytky produktu a prázdné obaly likvidujte v souladu se zákonem č.477/2001 Sb. (Zákon o obalech).

EWC (kód likvidace): 080112.

Osvědčení: Bona CR, spol. s r. o. má smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F0520134.

Limitní hodnoty: 50 g/l (2007).

VOC EU pro: 50 g/l (2010).

Naturale (kat.A/c): Bona Naturale obsahuje max. 50 g/l těkavých organických látek (VOC).

ZPRACOVÁNÍ

Bona Naturale Base je základ pro Bona Naturale 2-Comp. Lze přednostně použít i jako základ pro Bona Naturale 1-Comp. Bona Naturale Base má mimořádný rozliv a dává dřevu přírodní zabarvení. Systém Bona Naturale je vhodný pro povrchovou úpravu většiny dřevěných podlah včetně podlah s rizikem slepení bočních hran, jako jsou např. palubky z měkkého dřeva a parkety na podlahovém topení.

Pro aplikaci je třeba:

Váleček Bona Naturale art. no. AT 31001100 pro nejlepší výsledky. Lakovací kartáč, váleček k lakování rohů či aplikátor / pad pro rohy, BonaScrad systém nebo mřížka P 120 ÷ 150.

Příprava:

Povrch, jenž má být ošetřen, musí být dobře vybroušen, suchý a prostý brusného prachu, oleje, vosku i jiných nečistot. Pro konečné broušení povrchu před jeho ošetřením by se měl použít Bona Scrad systém, brusný kotouč / mřížka P 120 ÷ 150. Nejlepších výsledků se při finálním broušení dosáhne použitím talířové brusky. Pro Bona Naturale Base se doporučuje před použitím protřepávat obsah kanystru po dobu nejméně 30 sekund.

Aplikace:**Bona Naturale 1 - Comp.:**

1 x Bona Naturale Base + 1 x Bona Naturale 1-Comp.

Bona Naturale 2 - Comp.:

1x Bona Naturale Base + 2 - 3 vrstvy Bona Naturale 2-Comp. Nanášejte rovnoměrně s použitím válečku a vyhýbejte se jeho místnímu hromadění k zamezení různobarevnosti dřevěné podlahy. Zajistěte, aby "mokry okraj" byl napojen během aplikace, se zamezením "tvorby přesahů" (zpracovávejte plochu 3-5 m² v jednom sledu). Povstala vlákna dřeva se odstraňují po první aplikaci lehkým mezibroušením talířovou bruskou, mřížkou P 120 ÷ 150 nebo systémem Bona Scrad (wing P 150).

Spotřeba při aplikaci:

První vrstva: 7 - 9 m² / litr (150 ÷ 110 g / m²)
Další vrstvy: 8 - 10 m² / litr (130 ÷ 100 g / m²)

Doba schnutí:

První vrstva: 1,5 h při 20°C / 60 % R.H.
Další vrstvy: 2,5 ÷ 3 h při 20°C / 60 % R.H.

Důležité:

Teplota podlahy nebo Bona Naturale nesmí klesnout pod + 13°C během jeho aplikace a schnutí. Po zhruba 8 hod. od konečné aplikace lze podlahu zatížit lehkým provozem. Ošetření pomocí Bona Naturale bude zcela vytvrzeno po cca 1 týdnu. Podlaha se udržuje pomocí navlhčeného mpu a přípravku Bona Parkett Cleaner nebo Bona Čistícího prostředku na dřevěné podlahy (rozprašovač). Po 1 týdnu lze pokládat koberce / předložky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pravidelné čištění: používejte suché metody - např. vysávání a suchým čištěním s použitím suchého Bona Mopu.
- Příležitostné čištění k odstranění obtížně odstranitelných nečistot: použijte Bona Parquet Cleaner nebo Bona Čistící prostředek na dřevěné podlahy.
- Místní opravy poškození a škrábanců: pečlivě vyčistěte plochu. Přebruste poškozenou plochu po odstranění nečistot a vyrovnání ostrých okrajů, aplikujte jednu vrstvu Bona Naturale (Base nebo 1-Comp.) na předtím přebroušenou plochu (pouze poškozenou), přebruste, vymezte lepící páskou parkety nebo dřevěnou dlažbu, aplikujte druhou vrstvu Bona Naturale (1-Comp. nebo 2-Comp.) na celou plochu ohraničenou páskou a poté ihned pásku odstraňte.
- Sešlapané povrchy se renovují aplikací nové ochranné vrstvy Bona Naturale (1-Comp. nebo 2-Comp.).

Podrobnější informace najdete v našem Bezpečnostním listu nebo navštívte naše webové stránky www.bona.cz.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ (S-VĚTY):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
S 29 Nevylévejte do kanalizace.
S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Vydáním těchto pokynů pozbývají platnosti všechny předchozí informace k těmto produktům (stav k 1. 5. 2008).

Datum vystavení technického listu: 1. 5. 2008

Výrobce:

BonaKemi AB
Murmansgatan 130
200 21 Malmö
SWEDEN

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních a praktických pokusech.

Protože poměry, za kterých jsou produkty používány jsou mimo naši kontrolu, ručíme pouze za kvalitu zboží.

Prodejce: