



BONA SPORTIVE FINISH

Vrchní lak na dřevěné sportovní podlahy

Bona Sportive Finish je dvousložkový 100% polyuretanový lak na vodní bázi, určený k povrchové úpravě dřevěných podlah, jak ve specializovaných, tak ve víceúčelových zařízeních. Má vysokou odolnost proti oděru a stopám po podrážkách obuvi. Splňuje požadavky normy DIN 18 032-2 na protikluzné vlastnosti povrchů podlah pro sport a hry.

Příprava povrchu

- Povrch, na nějž má být lak aplikován, musí být dobře přebroušen, suchý, prostý brusného prachu, oleje, vosku a dalších nečistot.
- Pro konečnou úpravu povrchu před lakováním použijte systém Bona Scrad, talířovou brusku s brusnou mížkou nebo brusný kotouč č. 120. Nejvyšší kvality dosáhnete leštícím strojem.

Zpracování

- **Vrchní lak Sportive Finish:** Před použitím a před odléváním menších množství laku musí být obsah nádoby dobře protřepán.
- **Tužidlo Sportive Hardener:** Nádoby s vrchním lakem a tužidlem Bona Sportive jsou opatřeny odměrnou stupnicí. Po odlití potřebného množství vrchního laku Sportive Finish přidejte k němu tužidlo Sportive Hardener (4%) a tento roztok buď protřepejte v kanystru nebo jej okamžitě v nádobě promíchejte. Po promíchání počkejte 5 minut. Takto natužený lak by se měl spotřebovat do 8 hodin.

Aplikace

- Použijte váleček na vodní laky Bona
- Lak aplikujte na podlahu lehkými tahy a rovnoměrně tak, aby nedocházelo k jeho nerovnoměrnému hromadění a tvorbě louží. Přitom je třeba se vyhnout přímému dopadu slunečního světla do místnosti (v letním období) a průvanu v místnosti.
- Teplota v místnosti a laku nesmí být během jeho aplikace a schnutí nižší než +13°C.
- Během aplikace a jeden týden po ní je třeba zajistit dobré bezprůvanové větrání.

Doporučený postup lakování

- **Neošetřené dřevo:** 1 x Sportive Primer (8m²/1litr, tj. 120g/m²)
+ 2 – 3 x Sportive Finish (8 – 10m²/ 1litr, tj. 120 – 100g/m² na vrstvu)
- **Přelakování:** 1 – 2 x Sportive Finish

Po aplikaci první vrstvy vrchního laku lze provést lehké mezibroušení systémem Bona Scrad. Pokud budete mezibrousit i druhou vrstvu vrchního laku, nechejte jej nejprve vytvrdnout přes noc.

Hotové lakované (Fertig)parkety a dřívě nalakované podlahy:

Obecné podmínky pro přelakování jsou následující:

1. Povrch, který má být přelakován, je třeba dokonale zbavit nečistot. Podlahy, které byly ošetřeny voskem, leštěnkami nebo podobnými prostředky přelakovat nelze bez přebroušení až na holé dřevo.

2. Stávající vrchní vrstvu musí být možné přelakovat lakem Sportive Finish.

Společnost Bona neručí za dobrou přilnavost při aplikaci vrchního nátěru jiné značky, než společnosti Bona.

Lak Sportive Finish obvykle vykazuje dobrou přilnavost k většině hotových lakovaných podlah, ale před nanesením vrchního laku je **nutno ověřit přilnavost jednotlivých vrstev**: Podle níže uvedeného postupu přebruste malou plochu podlahy a naneste vrstvu laku Sportive Finish. Po třech dnech zkuste jemně seškrábnout vrstvu laku mincí. Pokud se vrchní vrstva neodlupuje od laku původního, je přilnavost dostatečná.

Příprava hotových lakovaných podlah: Před aplikací laku je nutno podlahu ošetřit systémem Bona Prep podle pokynů na příbalovém letáku.

Příprava starých lakovaných podlah: Před aplikací laku je nutno podlahu ošetřit systémem Bona Prep podle pokynů uvedených na příbalovém letáku s pomocí brusného kotouče nebo mřížky č. 150. Aplikujte 1-2 vrstvy laku Sportive Finish.

Ošetřování a údržba

Pravidelná údržba spočívá v používání především suchých metod čištění pomocí výkonného vysavače, aby se odstranily volné nečistoty a prach. Pevně ulpělé nečistoty se odstraní pomocí čistícího prostředku **Bona Sportive Cleaner** – ruční nebo strojní čištění. Těžce odstranitelné nečistoty, jako jsou například zaschlý tělesný tuk z potu a stopy po měkkých podrážkách obuvi, se dají odstranit bodovým čištěním pomocí prostředku **Bona Sportive Cleaner Plus**. Viz zvláštní pokyny pro čištění a údržbu v systému Bona Sportive.

TECHNICKÁ DATA

Složení: 2-složkový 100% polyuretanový lak na vodní bázi.

Obsah sušiny: Cca.32%

Viskozita: Cca. 17 sec.(25⁰ C, FC 4)

Hodnota pH: Cca. 8

Odolnost proti oděru: Cca. 5 mg / 100 ot. (SIS 923509)

Hustota: 1040 kg/m³

Stupeň lesku (při 60⁰): Lesk: cca. 90; Polomat: cca. 45 – 50

Směšovací poměr: 4% Bona Sportive Hardener (40ml : 1litru laku)

Doba schnutí: 2,5 – 3 hodiny (20⁰ C / 60% RH)

Lehká chůze – cca. 8 hodin po konečné aplikaci

Plné zatížení – cca. po 1 týdnu

Čištění možné – cca. po 1 týdnu

Náradí k aplikaci: Váleček Bona pro vodní laky

Čištění: Náradí – vodou okamžitě po aplikaci
Zaschlý lak – acetonem
Zbytky natuženého laku nechte před likvidací uschnout,
nevylévejte do kanalizace.

Aplikační množství: 8 – 10m² / litr (120 – 100g / m²) na jednu vrstvu

Bezpečnost (klasifikace): Nepodléhá povinnosti klasifikace.

Hořlavost: Ve smyslu ČSN 65 0201 nehořlavá kapalina.

Trvanlivost: Jeden rok od data výroby, uvedeném na obalu, v původním neotevřeném balení.

Skladování / transport: Při teplotách v rozmezí od +5°C do +25°C

Forma dodávky: 2 x 10litrový kanystr laku Sportive Finish +
2 x 400ml plast.láhev Sportive Hardener v kartonu (34 krabic na paletě)

Standardní pokyny pro bezpečné nakládání (S-věty):

- S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima.
- S 29 Nevylévejte do kanalizace.
- S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

Nakládání s obaly

Prázdné s suché obaly předejte na řízenou skládku k likvidaci.
Abecední kód PE-HD – vysokohustotní lineární polyetylén.
Číselný kód: 02.

Zpětný odběr a využití odpadu z obalů

Společnost EKO-KOM, Ostředčeni číslo EK-F-050 20 134.

Podrobnější informace o výrobku najdete v našem **Bezpečnostním listu**.

Výše uvedené údaje jsou založeny na rozsáhlých laboratorních i praktických pokusech. Protože poměry, za kterých se produkty používají, jsou mimi naši kontrolu, můžeme ručit pouze za jejich kvalitu, ne za jejich aplikaci.

Výrobce:

BonaKemi AB, Murmansgatan 130, SE-20021 Malmö, Sweden
Tel.: +46 40 38 55 00

Disrtibutor:

Bona CR, spol.s.r.o., Ohradní 65, 145 00 Praha 4
Tel.: 261 063 700 / Bezplatná linka: 800 100 103 /
e-mail: bonacr@bona.com