

Příručka pro parketaře



Bona Parquet Décor



Úpravy dřevěných podlah



Bona ®



Vdechněte staré podlahy nový život

Přeměňte prosté staré dřevo na něco nového a vzrušujícího. S novým sortimentem mořidel řady Bona Parquet Décor nyní můžete jako dodavatelé dřevěných podlah poskytnout dřevěným podlahám kompletní „přerod“. K dispozici je osm odstínů mořidla s nekonečným počtem kombinací při jejich namíchání. Nabízíme také řadu odolných vrchních laků a olejů Bona, které jsou kompatibilní s našimi mořidly.

Nyní mohou vaši zákazníci vnímat své staré dřevěné podlahy zcela novým pohledem. Mají možnost změnit jejich vzhled tak, by vyhovoval jejich osobnímu vkusu. Výsledkem je celková transformace.

Zvyšte snadno svůj zisk

S výrobky Bona Parquet Décor můžete nabídnout svým zákazníkům něco navíc. Máte tak možnost předstihnout svoji konkurenci a příležitost zvýšit svůj zisk.

Znamená to pro vás jen velmi málo práce navíc, protože mořidla se velice snadno aplikují. Proto příště, až navštívíte zákazníka, neptejte se ho, zda si přeje lesklý nebo matný vrchní nátěr, ale jakému odstínu dřevěné podlahy by dal přednost. Nerenovujte dřevěnou podlahu, zkrášlete ji!

S výrobky Bona Parquet Décor nyní můžete nabídnout svým zákazníkům zajímavé možnosti ke změně stylu. Každý má jiný vkus, ale s odstíny ze sortimentu výrobků Bona Parquet Décor můžete podlahu osobním preferencím přizpůsobit. Tato dřevěná podlaha byla přeměněna pomocí mořidla Eben.



Bona Parquet Décor

Úpravy dřevěných podlah



Neutrální



Bílý



Akát



Teak




Mahogon



Paduk



Wenge



Eben



Zde představujeme osm odstínů sortimentu Bona Parquet Décor včetně odstínu Neutral. Existuje také nekonečně mnoho možností jejich smíchání a získání nových odstínů. Barevná mořidla je možno rovněž rozředit odstínem Neutral a snížit tak intenzitu zbarvení. Vždy smíchejte množství dostatečné k pokrytí celé plochy, kterou budete mořit.

Odstíny jsou vyobrazeny na dubu. Výsledky práce na místě se budou mírně lišit v závislosti na typu dřeva a na způsobu broušení.

Vyžádejte si předváděcí soupravu

Zavolejte nám nebo si napište o velké tištěné vzorky všech osmi různých odstínů Bona Parquet Décor. Navštivte naše webové stránky: www.bona.cz

Neremovujte starou dřevěnou podlahu, přeměňte ji! Výrobek Paduk ze sortimentu Bona Parquet Décor dodává podlaze červený nádech umožňující sladit podlahu s barvami ve zbývající části místnosti. Lidé vyznávající barevnost volí Paduk.





Proč používat Neutral?

Neutral se od ostatního sortimentu Bona Parquet Décor mírně liší. Neobsahuje žádné barvivo (pigment), a proto nedodává dřevu žádné zbarvení. Proč jej tedy používat? Protože dodává podlaze olejový vzhled a zlepšuje přírodní vzezření a povrchovou strukturu dřeva.

Nyní mohou vaši zákazníci získat to nejlepší z obojího: olejový vzhled s výhodami vrchního laku. S naším výrobkem Bona Parquet Décor Neutral docílíte přirozeného vzhledu podlahy ošetřené olejem a poté aplikujete bezbarvý vrchní lak poskytující vyšší odolnost vůči otěru. Olejem ošetřené podlahy běžně vyžadují pravidelnou údržbu olejem. To je jak nákladné, tak časově náročné. Namořený povrch s nátěrem odolných vrchních laků Bona však nevyžaduje kromě běžného úklidu prakticky žádnou údržbu.

Všele doporučujeme matnou verzi výrobku Bona Traffic známou jako „neviditelná ochrana“, která dokáže po aplikaci tohoto vrchního laku podržet olejový vzhled mořidla Bona Parquet Décor Neutral. Mimochodem, Traffic je nejodolnějším vrchním lakem, který firma Bona kdy vyrobila a který poskytuje celé roky ochrany předtím, než si podlaha vyžádá renovaci.

Dubová podlaha s mořidlem Neutral dodávajícím olejový vzhled. Ten je často vyhledáván architekty a návrháři interiérů, stejně jako vlastníky domácností.

Snadné použití

Parquetáři, kteří již vyzkoušeli naše výrobky Bona Parquet Décor, potvrzují, jak snadné je jejich použití. Výrobky Bona Parquet Décor aplikujete jednoduše pomocí leštičky, nerezové špachtle nebo pryžové stěrky. U našich výrobků je velmi malé riziko překryvání. Pomocí leštičky trvá aplikace mořidla na ploše přibližně 10 m² kolem pěti minut. To je postup daleko rychlejší než při ručním použití kusu látky.

Stojí za to jeden den počkat

Dlouhá doba zasychání našich mořidel Bona Parquet Décor umožňuje vytvoření rovnoměrného vzhledu bez rozdílů v odstínu na různých místech podlahy. Po namoření však musíte být trpěliví. Mořidla Bona Parquet Décor je nutno ponechat 48 hodin zaschnout, má-li se na ně aplikovat základní lak Prime Intense. Tuto dobu nelze nijak zkrátit, pokud se nejedná o konečnou úpravu olejem. Pak je možno pokračovat ihned bez čekání.

System, jemuž můžete důvěřovat

Kromě výrobků Bona Parquet Décor firma Bona dodává kompletní sortiment brusiv, brusných strojů, vrchních laků, olejů a přípravků na údržbu podlah, které vám umožňují dosahovat profesionálních výsledků vaší práce, na které můžete být hrdí. Nazýváme jej Bona System.

Při překryvání mořidel Bona Parquet Décor doporučujeme použít základní lak Prime Intense a pak některý ze tří našich populárních vodních vrchních laků Traffic, Flow a Mega nebo oleje Carl's 90 a Carl's 45. Aby vrchní lak řádně přilnul, musí být mořidlo nejprve dokonale suché.

Výhodou používání kompletní řady výrobků Bona je to, že máte k dispozici osvědčený systém od jednoho dodavatele. Pokud by náhodou něco nefungovalo tak, jak má, řešíte vše pouze s firmou Bona – společností, které můžete důvěřovat a která vám dodává ty nejlepší výrobky a technickou podporu. Vše, co potřebujete, má Bona k dispozici.



Tři způsoby aplikace



Leštící stroj/talířová bruska

Tato metoda se doporučuje u podlah o velkých plochách nebo podlah s většími spárami, např. starých borových. Výhodou je, že je možno rychle namořit velké plochy vstoje ve vzpřímeném postoji a tudíž bez namáhání zad a kloubů. Nevýhodou je, že v rozích je nutno mořidlo aplikovat ručně, protože bezprostředně ke stěnám a do rohů se stroj nedostane. Musíte rovněž dbát na to, aby se mořidlo během práce nevypotřebovalo (musíte mít malou rezervu), protože jinak byste nedosáhli rovnoměrného zabarvení.

Nerezová špachtle

Jde o metodu vhodnou pro menší plochy. Výhodou je snadné ovládání množství mořidla a dosažení rovnoměrné aplikace. Cílem moření podlahy je aplikovat mořidlo v co nejtenčí vrstvě a co nejrovnoměrněji. Nerezová špachtle je proto vhodnou volbou. Nevýhodou je však to, že práce je namáhavá na klouby a není vhodná pro větší plochy.

Pryžová stěrka

Tato metoda se doporučuje především pro aplikaci výrobků Bona Parquet Décor společně s olejem. Jde o metodu rychlou, avšak v porovnání s ostatními dvěma má určitá rizika. Na podlahu se aplikuje více mořidla a to znamená vyšší riziko problémů s přilnavostí. Důvodem je to, že pokud aplikujete větší množství mořidla, bude delší doba jeho schnutí. Pokud však aplikujete na mořidlo olej, není nutné čekat na jeho zaschnutí a pak k žádnému problému nedochází. Z tohoto důvodu doporučujeme použití pryžové stěrky, pokud má být následně aplikován olej.

Pozn.: Po aplikaci mořidla pomocí nerezové špachtle nebo pryžové stěrky je stále ještě nutno použít leštičku k zapravení mořidla do pórů dřeva a k odstranění mořidla přebytečného.

Návod k použití

Některé doporučené příslušenství a zařízení značky Bona: brusiva, červené pady, brusné stroje, konkrétně leštička, kartáč, chrániče obuvi.

Broušení

1. Povrch musí být dobře vybroušený, suchý a zbavený veškerého brusného prachu, vosku a jiných znečišťujících látek. Konečné broušení se provádí pásovou bruskou se zrnitostí P100 a následně brusným papírem nebo mřížkou se zrnitostí P120. Pozn.: Aby nedocházelo ke zpětnému výronu (krvácení ze spár), doporučuje se při používání mořidel Bona Parquet Décor vyplnit všechny spáry tmelem Bona Mix&Fill.

Aplikace

2. Mořidlo dobře promíchejte jak před použitím, tak několikrát během aplikace.

3. Mořidlo aplikujte pomocí nerezové špachtle nebo stěrky z tvrdé pryže odolné vůči rozpouštědlům (vhodné především v případě, že ke konečné úpravě podlahy se použije olej). Aplikujte jednu rovnoměrnou a tenkou vrstvu mořidla na celou podlahu. Větší plochy je vhodné rozčlenit na menší. Podél stěn a okrajů je možno mořidlo aplikovat štětcem. Na podlahách s větším počtem velkých spár, například starých borových nebo na větších plochách, použijte leštičku (Butter) se standardními otáčkami.

Při použití leštičky

- Na podlahu položte Oil Cloth Bona (bavlněná látka nepouštějící vlas).
- Na látku položte červený pad Bona s odstraněným středem.
- Do středu podložky nalijte 0,1 litru mořidla Bona Parquet Décor.
- Mořidlo rovnoměrně rozetřete na ploše přibližně 10 m².
- Podle potřeby přidejte mořidlo a pokračujte v roztírání, dokud není pokryta celá plocha.

Pokud byla podlaha ošetřena olejem, přejděte na bod 9. Pokud má být podlaha opatřena vrchním lakem, přejděte na bod 4.



Mořidlo nalijte do středu padu položené na látce.



4. Mořidlo rozetřete pomocí červeného padu podložky do 15 minut.

Při použití vrchních laků

4. Nejdéle do 15 minut po aplikaci mořidla podlahu rozleštíte pomocí nového čistě červeného padu Bona. Tím se vytvoří rovnoměrná vrstva mořidla. U dvourychlostních strojů použijte pouze nižší otáčky, aby nedošlo k vyleštění povrchu.

5. Pomocí bavlněné látky napnuté kolem čistého padu pod leštičkou odstraňte veškerý zbytek nadbytečného mořidla. U větších ploch se doporučuje podlahu přejít dvakrát, podruhé s novou látkou. Stává se, že se látka používá příliš dlouho, a proto nemusí vždy dojít k úplnému odstranění nadbytečného mořidla hned napoprvé.

6. Mořidlo ponechte zaschnout po dobu nejméně 48 hodin a při dobré ventilaci. Během této doby by se na ošetřenou podlahu nemělo vstupovat.

7. Podlahu vyleštíte pomocí leštičky a červeného padu Bona.

8. Aplikujte jednu vrstvu základního laku Prime Intense a postupně 2 vrstvy některého z vrchních laků Traffic, Flow nebo Mega. (I když je možné aplikovat Traffic, Flow nebo Mega přímo na mořidlo, u první aplikace se pro lepší přilnavost doporučuje použít Bona Prime Intense, a to především tam, kde lze očekávat vysoké opotřebení nebo častý pohyb po podlaze (např. plovoucí podlahy).

Při použití olejů Carl's 45 a Carl's 90

9. Přidejte 20% mořidla Bona Parquet Décor použitého na dané podlaze k olejům Carl's 90 nebo 45 a aplikujte podle návodu uvedeného na etiketě výrobku. Aby však nedocházelo ke stírání barviva při leštění podlahy, použijte namísto hnědého padu červený. Při pozdější údržbě podlahy přidejte 20% mořidla Bona Parquet Décor k údržbovému oleji Carl's 25.

Pozn.: Při použití mořidla Bona Parquet Décor White (Bílý) je důležité, aby bylo dosaženo správné kryvosti. Z tohoto důvodu je pro zajištění co nejlepšího výsledku vhodné použít nerezovou špachtli nebo stěrku.



5. Přebytečné mořidlo odstraňte pomocí červeného padu a bílé látky.



7. Po 48 hodinách mořidlo rozleštíte pomocí červeného padu.

Důležitá upozornění!

Nejprve proved'te zkoušku. Konečná barva závisí na původním typu dřeva a na způsobu broušení. Před zahájením prací by si zákazník měl prohlédnout připravený vzorek (jak namořený, tak opatřený nátěrem).

Opatrně podlahu vybruste. Broušení je obzvláště důležité při aplikaci mořidla. Množství mořidla absorbovaného dřevem závisí na procesu broušení. Rozdíly budou zjevné především mezi pásovou a okrajovou bruskou. Práci pokaždé zakončete přebroušením celé podlahy pomocí talířové brusky s brusivem P120 za účelem vyrovnání rozdílů mezi pásovým a okrajovým broušením.

Zakryjte přilehlé povrchy. Krycí pásku umístěte na prahy a ostatní místa, jejichž povrch by mohl být při práci zasažen. Pokud se mořidlo dostane i na jiná místa než na ošetřovanou podlahu, je obtížně odstranitelné.



Zabraňte zpětnému výronu. Bona Parquet Décor je mořidlo na bázi oleje. Pokud se nahromadí ve spárách, může způsobit zpětný výron (lesklá místa kolem spár v konečné úpravě). Aby k tomu nedocházelo, vytmelte před začátkem moření podlahy všechny spáry přípravkem Bona Mix&Fill. Jde o roztok k přípravě spárového tmelu na vodní bázi určený k smíchání s jemným brusným prachem.

Leštička. Po použití nerezové špachtle nebo pryžové stěrky je nutno pomocí lešticího stroje vmasírovat mořidlo do všech pórů dřeva a odstranit mořidlo přebytečné.

Vždy vyčkejte 48 hodin po aplikaci mořidla Bona Parquet Décor a před aplikací laku. Je důležité, aby mořidlo řádně zaschlo, jinak lak nepřilne. Během této doby na ošetřovanou podlahu nevstupujte.




Vyhňte se rozdílům v barevnosti. Pokud je vytvořen nový odstín smícháním dvou odstínů nebo použitím mořidla Neutral nebo pokud je pro dokončení práce zapotřebí více než jedna plechovka, je nutno před zahájením prací všechny potřebné materiály smíchat do jedné nádoby.

Pro dosažení intenzivnější barvy. Aplikací více než jedné vrstvy mořidla Bona Parquet Décor se nedosáhne velkého rozdílu v barvě, avšak vzniknou problémy s přilnavostí. K dosažení intenzivnější nebo tmavší barvy je možno použít vodu. Před aplikací mořidla setřete podlahu vlhkým hadrem a navlhčete tak celý její povrch. Použijte teplou vodu a dbejte na to, aby voda byla aplikována lehce a rovnoměrně. Je nutno si uvědomit, že pokud bude určité místo na podlaze vynecháno, zřetelně se po namoření projeví. Voda způsobí vyniknutí struktury a zvýší absorpční kapacitu dřeva vůči mořidlu. Před aplikací mořidla nechejte podlahu jako obvykle uschnout.

Nelze použít na bílý dub. Firma Bona nedoporučuje používat mořidlo White (Bílý) na bílý dub z důvodu nadměrné odchylky v barvě.

Používejte čelenku! Kapky potu z čela mohou ovlivnit výsledek moření. Noste proto čelenku nebo si otírejte čelo ručníkem.

Pozor, nebezpečí požáru: Mořidlo Bona Parquet Décor obsahuje vysychavé oleje. Existuje proto riziko samovznícení. Použité oděvy, hadry a podobné předměty je nutno namočit do vody nebo vložit do uzavřených kovových nádob.





Vlastnosti

- Dostupné v osmi odstínech včetně mořidla Neutral
- Kompatibilní s vodními laky a oleji Bona
- Snadná aplikace – malé riziko překryvání
- Prakticky žádný zpětný výron (krvácení ze spár)
- Vynikající kryvost: 1 litr vystačí na 40 m²
- Méně než 10% obsahu rozpouštědel

Technická data

Obsah pevných látek: (sušina)	Přibližně 90%
--	---------------

Doba schnutí:	Před aplikací vrchního laku – minimálně 48 hodin při 20°C a 60% relativní vlhkosti Před ošetřením olejem Carl's není zaschnutí nutné.
----------------------	--

Nářadí pro aplikaci:	Leštička, nerezová špachtle, stěrka z tvrdé pryže odolné vůči rozpouštědlům
-----------------------------	---

Vydatnost:	40 m ² /litr
-------------------	-------------------------

Čištění nářadí:	Nářadí očistěte okamžitě po aplikaci v lakovém benzínu. K odstranění zaschlého mořidla použijte aceton.
------------------------	---

Bezpečnost:	Neklasifikováno
--------------------	-----------------

Doba skladování:	Nejméně 1 rok od data výroby v neotevřeném původním obalu
-------------------------	---

Skladování/přeprava:	Při skladování a přepravě nesmí teplota klesnout pod +5°C a přesáhnout +25°C.
-----------------------------	---

Velikost balení:	1 litr
-------------------------	--------



Další informace o výrobcích Bona včetně bezpečnostních listů najdete na adrese www.bona.cz.

Bona je celosvětovou společností. Působíme ve více než 50 zemích po celém světě a dceřinné společnosti máme v 17 zemích Evropy, Severní Ameriky, Latinské Ameriky a v Asii. Výrobní zařízení se nacházejí ve Švédsku, Německu a v USA.

Jsme specialisty v poskytování všech výrobků potřebných pro realizaci, údržbu a renovaci dřevěných podlah. Ve skutečnosti dodáváme vše s výjimkou samotného dřeva. Kompletní systém našich výrobků zahrnuje nátěry, UV krycí laky, brusné stroje, brusiva, lepidla a výrobky na údržbu podlah. Tyto výrobky splňují požadavky dodavatelů, výrobců hotových dřevěných podlah, architektů, návrhářů i majitelů domácností. Všechny naše výrobky připravujeme tak, aby byly navzájem kompatibilní a přinášely při ošetřování dřevěných podlah ty nejlepší výsledky. Tento systém máme zpracovaný od výroby a pokládky až po údržbu a renovaci.

BONA CR spol. s r.o.

Sokolovská 100/94
CZ-180 00, Praha 8 - Karlín
tel.: 236 080 211
fax: 236 080 219
e-mail: bonacr@bona.com
www.bona.cz
bezplatná infolinka: 800 100 103

